

## Family list

7 family members for: JP2002148433

Derived from 5 applications

[Back to JP2002148433](#)

- 1 Polarizer  
Inventor: UMEMOTO SEIJI (JP) Applicant: NITTO DENKO CORP (JP)  
EC: G02B5/30R; G02F1/1335P; (+1) IPC: G02B5/30; G02F1/1335; G02F1/13363 (+4)  
Publication info: EP1205775 A1 - 2002-05-15  
EP1205775 B1 - 2004-10-20
- 2 POLARIZING PLATE  
Inventor: UMEMOTO SEIJI Applicant: NITTO DENKO CORP  
EC: G02B5/30R; G02F1/1335P; (+1) IPC: G02B5/30; G02F1/1335; G02F1/13363 (+3)  
Publication info: JP2002148433 A - 2002-05-22
- 3 POLARIZING PLATE  
Inventor: UMEMOTO SEIJI Applicant: NITTO DENKO CORP  
EC: G02B5/30R; G02F1/1335P; (+1) IPC: G02B5/30; G02F1/1335; G02F1/13363 (+3)  
Publication info: KR20020035791 A - 2002-05-15
- 4 Polarizer  
Inventor: UMEMOTO SEIJI (JP) Applicant: NITTO DENKO CORP (JP)  
EC: G02B5/30R; G02F1/1335P; (+1) IPC: G02B5/30; G02F1/1335; G02F1/13363 (+4)  
Publication info: TW224686B B - 2004-12-01
- 5 Polarizer  
Inventor: UMEMOTO SEIJI (JP) Applicant: NITTO DENKO CORP (US)  
EC: G02B5/30R; G02F1/1335P; (+1) IPC: G02B5/30; G02F1/1335; G02F1/13363 (+4)  
Publication info: US6961180 B2 - 2005-11-01  
US2002089748 A1 - 2002-07-11

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-148433

(43)Date of publication of application : 22.05.2002

(51)Int.Cl.

G02B 5/30

(21)Application number : 2000-340416

(71)Applicant : NITTO DENKO CORP

(22)Date of filing : 08.11.2000

(72)Inventor : UMEMOTO SEIJI

## (54) POLARIZING PLATE

## (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide a polarizing plate less liable to cause light leakage even when a polarizer with cross nicol arrangement is obliquely seen from a direction deviated from its optical axis, also less liable to cause coloration due to wavelength dispersion and excellent in neutrality.

**SOLUTION:** The polarizing plate is obtained by bonding a transparent protective film (2) comprising two phase contrast films (21, 22) having 190-320 nm intrasurface phase contrast under light of 550 nm wavelength to at least one face of a polarizer (1) in such a way that the delay phase axes of the phase contrast films are made parallel to the absorption axis of the polarizer. When intrasurface refractive indexes are represented by  $n_x$  and  $n_y$ , refractive index in thickness direction is represented by  $n_z$  and the relations of  $n_x > n_y$  and  $N_z = (n_x - n_z) / (n_x - n_y)$  are satisfied, the two phase contrast films are a combination of films whose  $N_z$  values are 0.65-0.85 and 0.15-0.35, respectively. The polarizing plate has compensatory action by which optical axes (e.g. delay phase axes) of the phase contrast films forming the transparent protective film shift in accordance with a change of the visual angle to offset a shift of an optical axis (e.g. absorption axis) of the polarizer.



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-148433

(P2002-148433A)

(43) 公開日 平成14年5月22日 (2002.5.22)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

G 0 2 B 5/30

識別記号

F I

G 0 2 B 5/30

テームト (参考)

2 H 0 4 9

審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願2000-340416(P2000-340416)

(22) 出願日 平成12年11月8日 (2000.11.8)

(71) 出願人 000003964

日東電工株式会社

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

(72) 発明者 梅本 清司

大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号日東電  
工株式会社内

(74) 代理人 100088007

弁理士 藤本 勉

Fターム(参考) 2H049 BA02 BA06 BA25 BA27 BB03

BB23 BB27 BB28 BB33 BB43

BB51 BB63 BB65 BC03 BC14

BC22

(54) 【発明の名称】 偏光板

(57) 【要約】

【課題】 クロスニコルに配置した偏光子を光軸からズレた方位より斜視しても光漏れを生じにくく、かつ波長分散による着色も生じにくくてニュートラル性に優れる偏光板の開発。

【解決手段】 偏光子 (1) の少なくとも片面に、波長 550nm の光による面内位相差が 190~320nm である 2 層の位相差フィルム (21, 22) よりなる透明保護フィルム (2) を、その各位相差フィルムの遅相軸が偏光子の吸収軸と平行関係となるように接着してなり、かつ面内の屈折率を  $n_x$ 、 $n_y$ 、厚さ方向の屈折率を  $n_z$  として  $n_x > n_y$  及び  $N_z = (n_x - n_z) / (n_x - n_y)$  としたとき、前記 2 層の位相差フィルムが当該  $N_z$  に基づいて 0.65~0.85 のものと 0.15~0.35 のものとの組合せからなる偏光板。

【効果】 視角の変化に対応して透明保護フィルムを形成する位相差フィルムの遅相軸等の光軸が変化して偏光子の吸収軸等の光軸変化を相殺する補償作用を示す。



## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 偏光子の少なくとも片面に、波長 550 nm の光による面内位相差が 190～320 nm である 2 層の位相差フィルムよりなる透明保護フィルムを、その各位相差フィルムの遅相軸が偏光子の吸収軸と平行関係となるように接着してなり、かつ面内の屈折率を  $n_x$ 、 $n_y$ 、厚さ方向の屈折率を  $n_z$  として  $n_x > n_y$  及び  $N_z = (n_x - n_z) / (n_x - n_y)$  としたとき、前記 2 層の位相差フィルムが当該  $N_z$  に基づいて 0.65～0.85 のものと 0.15～0.35 のものの組合せからなることを特徴とする偏光板。

【請求項 2】 請求項 1 において、 $N_z$  が 0.65～0.85 の位相差フィルムを偏光子側に配置してなる偏光板。

【請求項 3】 請求項 1 又は 2 において、偏光子が吸収二色性のものである偏光板。

【請求項 4】 請求項 3 において、吸収二色性偏光子がヨウ素又は二色性染料を含有するポリビニルアルコール系の一軸延伸フィルムからなる偏光板。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の技術分野】 本発明は、クロスニコルに配置した偏光子間において視角の変化により生じる偏光子の軸変化に基づく光漏れを広帯域の可視光域で防止して広視野角の液晶表示等を達成しうる偏光板に関する。

## 【0002】

【発明の背景】 偏光子ではそれをクロスニコルに配置したとき法線（正面）方向では正常に光が遮断される場合においても、方位を変えて斜視したときに光漏れが生じる問題点があった。これは斜視による見掛け角度の変化で偏光子間のクロスニコルの光軸関係がズレて崩れることによる。従来、斯かる方位角による光漏れ問題の解消を図ったものとしては、位相差が 190～320 nm で後述する  $N_z$  が 0.1～0.9 の複屈折性を示す透明保護フィルムをその遅相軸が偏光子の吸収軸に対し平行となるように配置した偏光板が知られていた（特開平 4-305602 号公報）。

【0003】 前記の偏光板は、水分の侵入防止等による耐久性の向上を目的に偏光子の片面又は両面に接着する透明保護フィルムとして、それまでの複屈折性を殆ど示さないトリアセチルセルロース（TAC）フィルム等による等方性の透明保護フィルムに代えて、可視光に対し約 1/2 波長の位相差特性を示すフィルムを用いて視角変化による偏光子間の吸収軸等のズレを補償するようにしたものである。しかしながら斯かる補償対策では、波長分散に対処できない問題点があった。

【0004】 すなわち一般に位相差フィルムでは波長にて位相差が相違する波長分散が生じるため前記した 1/2 波長板としての機能は特定の波長光に対してのみ現れ、他の波長光に対しては 1/2 波長板として正確に機

能せずそれらの波長光が直線偏光性に劣ることとなって着色問題が発生する。ちなみに位相差フィルムの特性を視感度が最高の波長 550 nm 近傍の光の補償に最適化した場合、他の波長光では最適化条件よりズレて青色に着色し、液晶表示装置等に適用した場合にその着色問題が表示のニュートラル性の低下問題として表出する。

## 【0005】

【発明の技術的課題】 本発明は、クロスニコルに配置した偏光子を光軸からズレた方位より斜視しても光漏れを生じにくく、かつ波長分散による着色も生じにくくてニュートラル性に優れる偏光板の開発を課題とする。

## 【0006】

【課題の解決手段】 本発明は、偏光子の少なくとも片面に、波長 550 nm の光による面内位相差が 190～320 nm である 2 層の位相差フィルムよりなる透明保護フィルムを、その各位相差フィルムの遅相軸が偏光子の吸収軸と平行関係となるように接着してなり、かつ面内の屈折率を  $n_x$ 、 $n_y$ 、厚さ方向の屈折率を  $n_z$  として  $n_x > n_y$  及び  $N_z = (n_x - n_z) / (n_x - n_y)$  としたとき、前記 2 層の位相差フィルムが当該  $N_z$  に基づいて 0.65～0.85 のものと 0.15～0.35 のものの組合せからなることを特徴とする偏光板を提供するものである。

## 【0007】

【発明の効果】 本発明によれば、視角の変化に対応して透明保護フィルムを形成する位相差フィルムの遅相軸等の光軸が変化して偏光子の吸収軸等の光軸変化を相殺する補償作用を示し、クロスニコルに配置した場合に偏光子の光軸方向と共にその光軸からズレた方位においても光漏れを抑制できると共に、位相差の波長分散も抑制できてニュートラル性（無着色性）に優れ直線偏向性に変化しにくい偏光板を得ることができ、それを用いて広い視野角でコントラスト等の表示品位に優れる液晶表示装置等を形成することができる。また偏光板は、位相差フィルムが透明保護フィルムを兼ねるため薄型軽量性にも優れている。

## 【0008】

【発明の実施形態】 本発明による偏光板は、偏光子の少なくとも片面に、波長 550 nm の光による面内位相差が 190～320 nm である 2 層の位相差フィルムよりなる透明保護フィルムを、その各位相差フィルムの遅相軸が偏光子の吸収軸と平行関係となるように接着してなり、かつ面内の屈折率を  $n_x$ 、 $n_y$ 、厚さ方向の屈折率を  $n_z$  として  $n_x > n_y$  及び  $N_z = (n_x - n_z) / (n_x - n_y)$  としたとき、前記 2 層の位相差フィルムが当該  $N_z$  に基づいて 0.65～0.85 のものと 0.15～0.35 のものの組合せからなるものである。その例を図 1 に示した。1 が偏光子、2、3 が透明保護フィルムで、2、1、2 が位相差フィルムであり、4 は接着剤層である。

【0009】偏光子としては、自然光を入射させた場合に直線偏光が透過する適宜なものを用いることができ特に限定はない。好ましく用いる偏光子は、偏光度に優れる透過光が光透過率よく得られるものである。斯かる点よりは自然光を入射させた場合に直線偏光が透過すると共に他の光は吸収される吸収二色性偏光子が好ましく、特に薄型化や柔軟性による取扱性などの点より偏光フィルムからなるものが好ましい。なお吸収二色性偏光子は、液晶性二色性染料の塗布配向層などからなっているもよい。

【0010】前記した偏光フィルムからなる吸収二色性偏光子としても適宜なものを用いる。可視光域の広い波長範囲で直線偏光を得る点などよりは例えばポリビニルアルコールや部分ホルマール化ポリビニルアルコールの如きポリマーからなるポリビニルアルコール系フィルムにヨウ素又は／及びアゾ系やアントラキノン系、テトラジン系等の二色性染料を吸着方式等の適宜な方式で含有させて延伸配向処理したもの就中、一軸延伸処理したフィルムが好ましく用いる。

【0011】図例の如く偏光子 1 の片面又は両面には透明保護フィルム 2、3 が接着積層されるが、本発明においてはその少なくとも片面における透明保護フィルム 2 は、波長 550nm の光による面内位相差がいずれのものも 190～320nm であり、かつ Nz が 0.65～0.85 のものと 0.15～0.35 のものとの組合せによる 2 層の位相差フィルム 21、22 にて形成される。なお前記の Nz は、位相差フィルムにおける面内の屈折率を  $n_x$ 、 $n_y$ 、厚さ方向の屈折率を  $n_z$  として  $n_x > n_y$  としたとき、式： $Nz = (n_x - n_z) / (n_x - n_y)$  にて定義される。

【0012】前記において当該 2 層の位相差フィルムは、その各位相差フィルムの遅相軸が偏光子の吸収軸と平行関係となるように接着積層される。その遅相軸と吸収軸の平行関係は、作業精度等の点より完全な平行状態を意味するものではないが補償効果の点よりは交差角度が少ないほど好ましい。その場合の位相差フィルムの遅相軸、偏光子の吸収軸は正面（方位角：0）からの視角に基づく。Nz が相違する位相差フィルムの積層順序は任意であり、図例では Nz 0.65～0.85 のもの 21 を介して Nz 0.15～0.35 のもの 22 が偏光子 1 に接着積層されており、この配置順序が補償効果の点より好ましい。なお前記の面内位相差は、 $\Delta n = n_x - n_y$  として、その屈折率差と位相差フィルムの厚さ（d）との積（ $\Delta n \cdot d$ ）として算出することができる。

【0013】位相差フィルムは、例えば高分子フィルムを一軸又は二軸等の適宜な方式で延伸処理してなる複屈折性のフィルムなどとして得ることができる。光透過率に優れて配向ムラや位相差ムラの少ない位相差フィルムが好ましく用いられる。前記した位相差と Nz の特性を

示す位相差フィルムの形成は、例えば高分子フィルムに熱収縮性フィルムを接着し加熱によるその熱収縮性フィルムの収縮力の作用下に配向処理して厚さ方向の屈折率を制御する方法や、厚さ方向に電界を印加して配向を制御しつつ高分子フィルムを得てそのフィルムを延伸処理する方法などにより行うことができる。その場合に処理対象のフィルムのポリマー種や延伸条件、熱収縮性フィルムの種類や印加電圧等を変更することで位相差や Nz を変化させることができる。なお通常の一軸等による延伸処理では Nz が 0 以下又は 1 以上となる。

【0014】位相差フィルムを形成する前記の高分子は、適宜なものであつてよく特に限定はない。就中、透明性に優れるものが好ましい。また応力の発生による位相差の変化を抑制する点より光弾性係数の小さいものが好ましい。ちなみにその例としてはポリカーボネートやポリアリレート、ポリスルホンやポリプロピレン等のポリオレフィン、ポリエチレンテレフタレートやポリエチレンナフタレート等のポリエステル、ビニルアルコール系ポリマーやノルボルネン系ポリマー、アクリル系ポリマーやスチレン系ポリマー、セルロース系ポリマーやそれらポリマーの 2 種又は 3 種以上を混合したポリマーなどがあげられる。

【0015】透明保護フィルムないしそれを形成する位相差フィルムと偏光子の接着積層は保護効果の向上や光学軸のズレ防止、ゴミ等の異物の侵入防止などを目的とし、例えば透明接着層を介した接着方式などの適宜な方式にて行うことができその接着剤等についても特に限定はない。偏光子や透明保護フィルムの光学特性の変化防止等の点よりは硬化や乾燥の際に高温のプロセスを要しないものが好ましく、長時間の硬化処理や乾燥時間を要しないものが望ましい。斯かる点よりはポリビニルアルコール系接着剤や粘着剤が好ましく用いる。なお図例では位相差フィルムと偏光子を接着する接着層の図示は省略している。

【0016】前記の粘着剤には例えばアクリル系重合体やシリコン系ポリマー、ポリエステルやポリウレタン、ポリエーテルや合成ゴムなどの適宜なポリマーを用いてなるものを用いることができる。就中、光学的透明性や粘着特性、耐候性などの点よりアクリル系粘着剤が好ましい。なお図例の如く接着層 4、特に粘着層は、液晶セル等の被着体への接着を目的に偏光板の片面又は両面に必要に応じて設けることもできる。その場合、粘着層が表面に露出するときにはそれを実用に供するまでの間、セパレータ等を仮着して粘着層等の表面の汚染等を防止することが好ましい。

【0017】なお図例の如く補強、耐熱性や耐湿性の向上等の適宜な目的を有する透明保護フィルムは必要に応じて偏光子 1 の両面に設けうるものであるが、その場合に一方の透明保護フィルムを上記した位相差フィルムで形成しないときには、例えば TAC 等の適宜な樹脂の塗布

層や樹脂フィルムのラミネート層などとして従来に準じて形成することができる。

【0018】前記の場合の透明保護層は、上記した補償効果の維持の点より位相差が可及的に小さいことが好ましく、位相差がある場合には $N_z$ が0若しくは1又はそれらの近傍であることが好ましい。さらにその $N_z$ が0又はその近傍の透明保護層は、その進相軸が偏光子の吸収軸と平行関係となるように設けることが好ましく、 $N_z$ が1又はその近傍の透明保護層は、その遅相軸が偏光子の吸収軸と平行関係となるように設けることが好ましい。

【0019】図2に本発明と従来例を対比して、視角の変化による偏光板の軸ズレの様子をポアンカレ球を用いた模式図として示した。(a)が本発明による偏光板、(b)及び(c)が従来例の偏光板であり、その(b)は位相差が190～320nmで $N_z$ が0.1～0.9の複屈折性を示す透明保護フィルムをその遅相軸が偏光子の吸収軸に対し平行となるように配置してなる特開平4-305602号公報に準拠した偏光板である。また(c)は透明保護フィルムに面内位相差が約30nm以下で、 $N_z$ が1～30のものを有した偏光板である。

【0020】前記のポアンカレ球では半径にて視角を表しており、偏光子の吸収軸Aが45度となるように配置して0度方向から見たときの視角の変化にて光軸の見掛け角度が変化する様子を太線で示している。ただしその軸変化は説明のため実際より大きくしている。なお図例では偏光子の吸収軸Aと、位相差フィルム(透明保護フィルム)の遅相軸Sについて示しているが、偏光子の透過軸と吸収軸、及び位相差フィルムの進相軸と遅相軸は常に直交状態を形成するものであるので当該透過軸と進相軸の関係でも図と同じように変化する。

【0021】図2において偏光子の吸収軸Aは、視角の変化で徐々に平行になるように変化し元の角度から大きく変化する。また前記偏光板の位相差フィルム等の側に別の偏光子をクロスニコルに配置した場合における前記吸収軸Aと平行な透過軸T(破線)は、視角の変化で吸収軸Aとは反対方向に変化して吸収軸Aとの角度のズレが徐々に大きくなる。これらの変化は、(a)～(c)のいずれの場合も同様である。

【0022】一方、(c)の従来例において透明保護フィルムの遅相軸S3は、視角の変化に伴ってほぼいつも視角に対し水平方向に発生するので図の如く0度と見なす。しかも位相差は、視角の変化で徐々に大きくなる。位相差の最大値を約40nm程度とすると偏光子を透過した光 $\alpha$ は、ポアンカレ球上で遅相軸S3を中心として回転変換を受け、そのとき波長により作用の大きさが相違して短波長の光ほど速く回り(波長分散)、図の如く $\alpha$ blueから $\alpha$ redと広がる。そのため本来平行であるはずのクロスニコル間の吸収軸Aと透過軸Tの関係が崩れる上に、透明保護フィルムによる位相差の影響も受け

て当該透過軸Tの偏光子を透過する光の透過率は大きくなる(光漏れ)。

【0023】他方、(b)の従来例において透明保護フィルムの遅相軸S2は、 $N_z$ が0.1～0.9であり、0.5近傍(図例では0.5)では図の如くその角度が殆ど変化せず、図例では遅相軸S2の視角による軸変化は殆ど生じない。その場合、正面方向では透明保護フィルムと偏光子の光軸が一致しているため位相差の影響はでないが、軸ズレに伴ってその影響が現れる。

【0024】図2(b)の例での面内位相差は可視光の1/2波長程度であるので偏光子を透過した光 $\alpha$ は、図の如くポアンカレ球上で遅相軸S2を中心として $\pi$ の回転変換を受け吸収軸Aと遅相軸S2に対してほぼ対称な位置に変換される。その変換の結果、クロスニコルに配置した当該偏光子の透過軸Tが変化した角度近傍の略直線偏光となりクロスニコル関係が維持されるように補償されて光漏れが大幅に軽減される。

【0025】しかし前記の場合、上記(c)と同様に波長分散で短波長の光ほど速く回り、図の如く $\alpha$ blueから $\alpha$ redと広がる。透明保護フィルムによる位相差が仮に波長550nmの光に対して1/2波長となるように設定されている場合、その波長光では前記した $\pi$ の回転変換が生じて補償されるが、他の波長光では1/2波長よりずれて正確な $\pi$ の回転変換が生じずに $\pi$ よりも大きい小さい角度の回転変換となり、クロスニコルに配置した当該偏光子の透過軸Tが変化した角度からずれた光や楕円偏光となるため当該透過軸Tの偏光子を透過することとなり、図例では青色光や赤色光で光漏れが発生して直交透過率の上昇や着色の原因となる。

【0026】前記に対し図2(a)による本発明の偏光板における透明保護フィルム2を形成する位相差フィルム21の遅相軸S21は、位相差フィルムの $N_z$ が0.65～0.85(図例では0.75)の間にあるので吸収軸Aの変化角度と元の角度との間でその1/2近傍となるように変化し、図例での視角による軸変化は常に吸収軸Aの変化の約1/2となる。またその場合、上記(b)と同様に位相差フィルム21と偏光子の軸ズレに伴って位相差の影響が現れ、偏光子を透過した光 $\alpha$ がポアンカレ球上で遅相軸S21を中心として $\pi$ の回転変換を受け、波長分散で $\alpha$ blueから $\alpha$ redと広がると共に、視角により変化した吸収軸Aの元の角度とほぼ等しい角度の直線偏光近傍となるように補償されて透明保護フィルムを形成する次の位相差フィルム22に入射する。

【0027】位相差フィルム22は $N_z$ が0.15～0.35(図例では0.25)の間にあるのでその遅相軸S22は、前記した遅相軸S21の変化と対称な軸ズレが生じる。図例では $N_z$ 0.75の位相差フィルム21による遅相軸S21の変化に対し $N_z$ 0.25の位相差フィルム22による遅相軸S22が対称に変化するので、吸収軸Aに対しクロスニコルに配置された偏光子の

透過軸 T の角度変化の  $1/2$  となるように変化する。

【0028】前記の場合、先の位相差フィルム 21 で回  
転変換を受けた  $\alpha$  blue ~  $\alpha$  red は、ポアンカレ球上で遅  
相軸 S 22 を中心として  $\pi$  の回転変換を受け、波長分散  
で  $\alpha$  blue から  $\alpha$  red に広がる。しかしこのときの変化  
は、先に受けた変化を打ち消す働きをするものであり、  
そのため図の如く波長に関わらずクロスニコルに配置さ  
れた当該偏光子の透過軸 T と等しい角度にほぼ収束する  
ように補償される。従ってほぼ全ての波長でクロスニコ  
ル関係が維持されて、例えば中心波長を 550 nm とした  
場合にも青色光や赤色光で光漏れすることが防止され、  
透過光の着色化が防止される。

【0029】本発明による偏光板は、例えば液晶表示装  
置の形成などの従来に準じた適宜な目的に好ましく用い  
うる。その実用に際しては片側又は両側に各種目的の保  
護層や表面反射の防止等を目的とした反射防止層又は/  
及び防眩処理層、光拡散層などの適宜な機能層を付与す  
ることもできる。反射防止層は、例えばフッ素系ポリマ  
ーのコート層や多層金属蒸着膜等の光干渉性の膜などと  
して適宜に形成することができる。また防眩処理層も例  
えば微粒子含有の樹脂塗工層やエンボス加工、サンドブ  
ラスト加工やエッチング加工等の適宜な方式で表面に微  
細凹凸構造を付与するなどにより表面反射光が拡散する  
適宜な方式で形成することができる。

【0030】さらに光拡散層も前記防眩処理層に準じて  
形成することができる。なお前記の微粒子には、例えば  
平均粒径が 0.5 ~ 20  $\mu$ m のシリカや酸化カルシウ  
ム、アルミナやチタニア、ジルコニアや酸化錫、酸化イン  
ジウムや酸化カドミウム、酸化アンチモン等の導電性  
のこともある無機系微粒子や、ポリメチルメタクリレー  
トやポリウレタの如き適宜なポリマーからなる架橋又は  
未架橋の有機系微粒子などの適宜なものを 1 種又は 2 種  
以上用いる。なお防眩処理層や光拡散層は、透明保護  
フィルムの拡散化や粗面化等にてそれと一体化したもの  
として形成することもできる。

【0031】一方、液晶表示装置は、従来の偏光板に代  
えて本発明による偏光板を用いてそれを液晶セルの片側  
又は両側に配置することにより形成することができる。  
その場合、2 層の位相差フィルムにて形成した透明保護  
フィルムが偏光子と液晶セルの間に位置するように配置  
することが表示品位の向上等の点より好ましいが、これ  
に限定するものではない。

#### 【0032】

##### 【実施例】参考例

ポリビニルアルコールフィルムを温水中に浸漬して膨潤  
させた後、ヨウ素／ヨウ化カリウム水溶液中にて染色し  
ホウ酸水溶液中で一軸延伸処理して偏光子を得た。これ  
は、分光光度計にて単体透過率、平行透過率及び直交透  
過率を調べたところ透過率 43.5%、偏光度 99.9%  
のものであった。

#### 【0033】実施例 1

ポリカーボネート (PC) フィルムの両面に粘着層を介  
し熱収縮性フィルムを接着して加熱下に一軸延伸処理  
し、波長 550 nm の光に基づく (以下同じ) 面内位相差  
が 268 nm で、Nz が 0.74 の位相差フィルム A を得  
た。また同様に処理して面内位相差が 260 nm で、Nz  
が 0.26 の位相差フィルム B を得た。次に参考例で得  
た偏光子の片面にポリビニルアルコール系接着剤を介し  
TAC フィルムを接着して透明保護層を形成した後、そ  
の偏光子の他面にポリビニルアルコール系接着剤を介し  
位相差フィルム A を接着し、その上にアクリル系粘着層  
を介し位相差フィルム B を重畳接着して透明保護フィル  
ムを形成し、偏光板を得た。なおいずれの位相差フィル  
ムもその延伸軸が遅相軸となっており、その遅相軸が偏  
光子の吸収軸と平行になるよう接着した。

#### 【0034】実施例 2

実施例 1 に準じ面内位相差が 265 nm で、Nz が 0.8  
2 の位相差フィルム A と、面内位相差が 260 nm で、N  
z が 0.21 の位相差フィルム B を得てそれらを用いて  
偏光板を得た。

#### 【0035】実施例 3

実施例 1 に準じ面内位相差が 259 nm で、Nz が 0.6  
7 の位相差フィルム A と、面内位相差が 262 nm で、N  
z が 0.32 の位相差フィルム B を得てそれらを用いて  
偏光板を得た。

#### 【0036】比較例 1

位相差フィルム A、B からなる透明保護フィルムに代え  
て、面内位相差が 6 nm で、Nz が 8 の TAC フィルムか  
らなる透明保護フィルムとしたほかは、実施例 1 に準じ  
て偏光板を得た。

#### 【0037】比較例 2

位相差フィルム A に代えて、面内位相差が 265 nm で、  
Nz が 1.01 の位相差フィルムを用いたほかは、実施  
例 1 に準じて偏光板を得た。この位相差フィルムは、熱  
収縮性フィルムを接着せずに加熱下に一軸延伸処理した  
ものである。

#### 【0038】比較例 3

実施例 1 に準じ面内位相差が 630 nm で、Nz が 0.9  
1 の位相差フィルム A と、面内位相差が 515 nm で、N  
z が 0.67 の位相差フィルム B を得てそれらを用いて  
偏光板を得た。

#### 【0039】比較例 4

実施例 1 に準じ面内位相差が 263 nm で、Nz が 0.4  
1 の位相差フィルム A と、面内位相差が 255 nm で、N  
z が 0.17 の位相差フィルム B を得てそれらを用いて  
偏光板を得た。

#### 【0040】比較例 5

実施例 1 に準じ面内位相差が 274 nm で、Nz が 0.9  
4 の位相差フィルム A と、面内位相差が 277 nm で、N  
z が 0.92 の位相差フィルム B を得てそれらを用いて

偏光板を得た。

#### 【0041】比較例6

位相差フィルムA、Bからなる透明保護フィルムに代えて、面内位相差が260nmで、Nzが0.75の位相差フィルムからなる透明保護フィルムとしたほかは、実施例1に準じて偏光板を得た。この位相差フィルムは、実施例1に準じて得たものである。

#### 【0042】評価試験

実施例、比較例で得た偏光板について分光強度を図3に示した装置にて測定した。すなわち光源KとピンホールPとレンズRとで平行光線を形成し、それを実施例、比較例で得た偏光板からなるサンプルSに入射させてその透過光を分光器Bを介しディテクタDで受光して分光強度を測定した。なおサンプルは、偏光板の位相差フィルム等からなる透明保護フィルム側をガラス板にその吸収軸が辺に対して45度で傾斜するように粘着層を介し接着し、ガラス板の反対面に偏光子をクロスニコルに配置\*

\*して粘着層を介し接着して得た。

【0043】また前記の測定では平行光線に対して垂直な回転軸 $\gamma$ を介して回転 $\beta$ しうる回転ステージにサンプルSをその位相差フィルムからなる透明保護フィルム側を光源側として光線に対して垂直となるように、かつ偏光子の吸収軸が回転軸 $\gamma$ に対して45度となるように取付けた。次に測定した分光強度と基準分光強度との比から透過率を算出し、その値より三刺激値を元にL、a、bを算出して黒色点との色差 $\Delta E_0$ を求めた。一方、サンプルを回転軸 $\gamma$ を介し75度回転させて前記に準じ分光透過率を調べ、黒色点との色差 $\Delta E_{75}$ を求めると共に、それらの結果より回転角が0度の時と75度の時の色座標より色差 $\Delta E_{75-0}$ を算出した。なお前記の基準分光強度は、前記図3の装置においてサンプルSのない状態での装置の分光強度に基づく。

【0044】前記の結果を次表に示した。

	回転角0度				回転角75度				色 差
	L	a	b	$\Delta E_0$	L	a	b	$\Delta E_{75}$	$\Delta E_{75-0}$
実施例1	2.120	1.405	-1.734	3.078	2.147	1.481	-2.313	3.486	0.585
実施例2	2.108	1.472	-1.685	3.074	3.134	1.445	1.602	3.805	3.444
実施例3	2.071	1.478	-1.239	2.830	2.788	1.5	-2.943	4.323	1.849
比較例1	1.998	1.523	-1.121	2.751	17.42	3.755	5.398	18.620	16.891
比較例2	2.152	1.448	-1.387	2.941	11.25	3.889	6.443	13.535	12.249
比較例3	2.588	1.914	-1.652	3.618	24.9	8.335	7.462	27.298	24.942
比較例4	2.082	1.397	-1.505	2.924	9.833	5.005	-4.316	11.848	9.000
比較例5	2.045	1.618	-1.540	3.028	13.9	4.11	-7.645	16.387	13.565
比較例6	2.176	1.362	-2.326	3.464	3.492	5.318	-6.862	9.357	6.161

【0045】前記の表と目視観察の結果より、正面方向の黒色点からの色差 $\Delta E_0$ では実施例と比較例で殆ど差は認められないが、75度方向の色差 $\Delta E_{75}$ では実施例において通常の偏光板である比較例1及び他種の比較例2に比べて明確に小さくなっており、光漏れが抑制されていることがわかる。従って比較例1、2の如くNzが1以上では補償効果が発現しない。また比較例3では色差 $\Delta E_{75}$ が比較例1、2よりも大きくなっており、位相差が所定値を超えても補償効果が発現しないことがわかる。

【0046】一方、比較例4では実施例に比べて補償効果が小さくて光漏れが多く、比較例5でも比較例1と同程度の光漏れを生じて改善効果が認めらず、従って本発明によるNzの組合せが必要な補償効果の発現に不可欠であることがわかる。他方、比較例6では色差 $\Delta E_{75}$ が比較例1より小さくなっているものの、aとbの値が大きくて目視観察においても透過光が青紫色に抜けていた。これは青色や赤色の領域で最適に補償されていないことを意味する。また0度と75度の間における角度においてもその回転角が大きくなるほど色差 $\Delta E$ が徐々に

大きくなり目視観察においても抜け（光漏れ）が徐々に大きくなっていることが確認された。

【0047】前記に対し実施例では殆ど無彩色に近く、aとbの値も比較例6より小さくて補償効果が可視光域の広い範囲で達成されていることがわかる。またサンプルの角度の関係では45度を最大にそれ以外の角度では光漏れは徐々に小さくなるが、その場合にも実施例では顕著な補償効果を示したが比較例ではその効果が発生しなかった。以上より本発明にて広帯域の可視光域にて視角変化による光漏れを防止しうる偏光板の得られていることがわかる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】実施例の説明図

【図2】視角の変化による偏光板の軸ズレの様子を説明した模式図

【図3】分光強度測定の説明図


【符号の説明】

1：偏光子


2、3：透明保護フィルム（21、22：位相差フィルム）



【図 1】



【図 2】



【図 3】

